IMPERBLOCK
SELLADOR CEMENTICIO



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Mortero premezclado Imperblock de agarre rápido; especial para trabajos de restablecimiento de soportes Cementicios en general. Es un revestimiento mono componente formulado a base de cemento Portland, aditivos, cargas minerale, opacificantes blanqueadores y polímeros redispersables. Una vez mezclado con agua y posteriormente extendido o proyectado se obtiene un revestimiento con flexibilidad y dureza, características que lo hacen idóneo para áreas interiores y exteriores.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha.



DATA TECNICA

ENVASADO EN	CUBETAS DE 40 LIBRAS
COLORES	Blanco
USOS BÁSICOS	Para corregir huecos y grietas se utiliza como masilla. Para revestimiento de diferentes estructuras de concreto, bloques de cementos y pañetados interiores y exteriores se usa como Cementicio. Se puede utilizar simplemente como pintura. En tratamiento de paredes vírgenes se utiliza como Primer.
ALMACENAMIENTO	
VEHÍCULO	
SOLVENTE	
PIGMENTACIÓN	Blanco
ACABADO	Late / Semi rugoso
VOC	
PODER CUBRIENTE	
ADHERENCIA	
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	
TIEMPO REPINTADO	2-4 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	
RESISTENCIA AL LAVADO	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	
CURADO	24 HORAS
SOLIDO POR PESO	
SOLIDO POR VOLUMEN	
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	
RENDIMIENTO TEORICO	Dependiendo de la 26.25 m2 A300 micrones a una mano , dependiendo de la porosidad de la superficie. 40 libras + 2 galones de agua.
CUMPLE CON LA NORMA ASTM	No 475 así como las especificación de arquitectura.
DENSIDAD	2.25 kg/l ± 0,075 kg/l
ASPECTO DEL PRODUCTO	Polvo
ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA	Mate/semi rugoso
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para uso como masilla: En una cubeta que contenga 1.5 galones de agua, vierta lentamente el contenido y vaya mezclando a medida que lo adicione.

Para uso como Cementicio: En una cubeta que contenga 2 galones de agua, vierta lentamente el contenido y vaya mezclando a medida que lo adicione.

Para uso como pintura : En una cubeta que contenga 2.5 galones de agua, vierta lentamente el contenido y mezclando vaya a medida que lo adicione.

Para uso como Primer o Imprimador: En una cubeta que contenga 3 galones de agua, vierta lentamente el contenido y vaya mezclando a medida que lo adicione.

Nota: El tiempo de uso de la mezcla, después de preparada es menos de 4 horas..

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

Fácil de aplicar.
No presenta escurrimiento.
Excelente tersura.
Excelente blancura.
Alta adherencia .
Mayor resistencia y durabilidad.
Libre de solventes.
No es inflamable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Limpie bien la superficie removiendo de ella todo residuo de polvo o morteros desprendidos aceite y grasa. Si mohos y hongos están presentes, debe ser tratada con Moss & Mould Killer y limpiar utilizando agua a presión

Pinturas Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.