LACA PIGMENTADA BLANCA



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Son Recubrimientos Premium a base de resinas termoplásticas modificadas con diferentes Resinas butirales y plastificantes de alto performance.
Presentan una gran facilidad de aplicación proporcionando el desempeño que se espera, con excelente resistencia y durabilidad.
Nuestras Lacas Acrílicas están protegidas por medio de absolvedores y estabilizadores contra la acción de los rayos U.V por lo que no se decoloran ni pierden su brillo ni su apariencia original

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATA TECNICA

ENVASADO EN	¼ DE GALON, GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES	Blanco
USOS BÁSICOS	
ALMACENAMIENTO	Resina Acrílica Termoplástica
VEHÍCULO	
SOLVENTE	Thinner de alta calidad
PIGMENTACIÓN	Dioxido de Titanio/cargas
ACABADO	Brillante
VOC	
PODER CUBRIENTE	
ADHERENCIA	
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	15-30 minutos.
TIEMPO REPINTADO	
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	4 horas
RESISTENCIA AL LAVADO	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	
CURADO	
SOLIDO POR PESO	49%
SOLIDO POR VOLUMEN	41%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2-4
REPIMTADO	24 horas
RENDIMIENTO TEORICO	30 metros2 por galón. (a 50 micrones)
DILUCION Y LIMPIEZA	Thinner
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Asegúrese que la superficie este completamente seca
- Remueva cualquier contaminación. Donde sea posible la grasa, el polvo y la suciedad deben ser removidos para asegurar una buena adherencia y un secado apropiado.

Limpie bien la superficie con un buen lavado con agua y jabón. Limpie con el Solvente. Elimine cualquier superficie oxidada con discos o lija. Aplique el Primer acrílico y
luego la Laca acrílica según. Use un buen Thinner tal como el Tropical Thinner TH-1000/ Tropical Thinner TH-500.
En caso de días lluviosos o de muy alta temperatura agregue hasta un 20-30 % de
Retardador Tropical reemplazando parte del Thinner.
,

PISTOLA DE SUCCION Y PISTOLA DE GRAVEDAD……BOQUILLA 1.6 A 2.00 m.m 40-50 PSI
HVLP…… ….BOQUILLA 1.9 m.m 12 PSI en la boquilla

USOS:

SUPERFICIES METALICAS
SUPERFICIES DE MADERA
PLASTICAS

PROPIEDADE:

Excelente brillo
Buena adherencia
Buena durabilidad
Puede ser pulida a un alto brillo.

DISOLUCION:

Proporción del mezclado: Una parte de la laca con una parte del Thinner recomendado a usar.
Antes de aplicar la laca inspeccione cuidadosamente la superficie y observe que la base no
presente ralladuras ni polvo remanente del lijado.
Ajuste la presión de aire a 40-50 libras por pulgada cuadrada si se trata de una pistola de
gravedad o de succión convencional. En caso de pistolas de gran volumen con baja presión use de
10-12 libras por pulgada cuadrada en la boquilla.
Aplique dos o tres manos hasta alcanzar el cubrimiento deseado

REDUCTORES:

REDUCTORES
TROPICAL THINNER TH-500
TROPICAL THINNER TH-1000

VENTAJAS Y LIMITACIONES:

Ventajas
1.Puede ser aplicado en un rango amplio de temperaturas.
SUPERFICIES COMPATIBLES

PRIMER ACRILICO

Limitaciones
1.El secado puede ser afectado por el frío y alta humedad.

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.