PINTURA DE TRAFICO
PARA SEÑALIZACIÓN VIAL



EXTERIOR / INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es una pintura de rápido secado, para la señalización del tránsito en calles, autopistas, parqueos y zonas de almacenamiento. Un producto cuidadosamente diseñado para máxima resistencia al tránsito, el agua, el aceite y los químicos. Su rápido secado permite la apertura del tránsito en corto tiempo después de su aplicación. Buena visibilidad Rápido secado. Pintura apta para recibir perlas de vidrio por el sistema “drop on”. Buena resistencia a la abrasión. Resiste el tránsito vehicular y/o peatonal. Buena resistencia al medio ambiente y a los rayos ultravioleta. Para señalización en pistas, pisos de concreto y/o asfalto u otra superficie que se quiera señalizar. Para orientar el tráfico de vehículos en playas de estacionamiento.

METODO DE APLICACIÓN:

Rolo, brocha y airless paint sprayer

DATOS TECNICOS

COLOR	Blanco y Amarillo
ALMACENAMIENTO	Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 6 MESES , si se almacena a baja temperaturas entre 4°C a 38°C.
VEHÍCULO	BASE RESINAS TERMOPLASTICA
SOLVENTE	Aromáticos
PIGMENTACIÓN	Dióxido de Titanio – agregados
TERMINACION	Semi Mate (Nº 33538 Federal Standard 595 A) y Negro
NÚMERO DE CAPAS	Una
CURADO	Evaporación de solventes
SÓLIDOS EN VOLUMEN	54% ± 3%
ESPESOR PELÍCULA	seca 8 mils (175 - 250 micrones)
DISOLVENTE	Disolvente Indistrial
RENDIMIENTO TEÓRICO	11.5 m2 /gal a 8 mils de espesor seco 110 a 115 mts. por galón en banda estándar de 4 Pelicula de aplicación : 8 milesimas seca,mas o menos 9-10 mils humeda. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie
% ELONGACIÓN	ASTM D522 4%
DUREZA AL LÁPIZ	ASTM D3363 7B
DUREZA PÉNDULO PERSOZ	ASTM D4366B 30 ciclos
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	Superficie seca, libre de contaminantes y suciedad. La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

PRECAUSIONES DE SEGURIDAD:

Lea la hoja de seguridad de cada componente antes del empleo.

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación y concentraciones de vapor de solventes dentro de límites seguros para protección contra peligros tóxicos, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios limitados como interiores de tanque u otros.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Similar a Graco Bulldog 30:1 boquilla 0.017” a 0.023” con filtro malla 60.

Similar a Devilbiss JGA502 boquilla 704E regulador de presión,filtros de aceite y humedad.

Brocha y rodillo

TIEMPOS SECADO a 21°C (ASTM D1640):

Al tacto Máximo 8 minutos
Al tacto duro Máximo 60 minutos
Repintado mínimo 1 hora
Repintado máximo No tiene
No Pick Up Time (tiempo mínimo para tránsito vehicular)
Norma ASTM D 711 15 minutos

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura Mínima Máxima
De la superficie 4°C 50°C
Del ambiente 4°C 50°C
Humedad Relativa 85%
La temperatura de la superficie debe ser 3°C mayor que el punto de rocío.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.

2. La brocha, rodillo o equipo a usar para la aplicación de la pintura se debe encontrar en buen estado.

3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta AGÍTELA BIEN hasta homogeneizarla.

4. Agregue el disolvente Industrial máximo 1/16% por galón hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos.

5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10ºC y 35ºC. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.