LACA NATURAL
NITROCELULOSA SATINADA



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Laca a base de nitrocelulosa, para ser usada en todo tipo de madera al interior. Es de rápido secado y deja un acabado transparente que realza y protege la belleza natural de la madera.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATA TECNICA

ENVASADO EN	GALONES Y ¼ de GALON	
COLORES	clear	
USOS BÁSICOS	•Puertas de Madera •Playwood •Marcos de Ventanas •Muebles •Cocinas •Baños •Lavaderos	
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.	
VEHÍCULO	Nitrocelulosa	
SOLVENTE	Cetónicos, Aromáticos, Alcoholes Y Glycoles	
PIGMENTACIÓN	N/A	
ACABADO	Satinada	ASTM D 523-98
VOC	656 gr/l	
PODER CUBRIENTE		
ADHERENCIA	Excelente	ASTM D4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	10-15 MIN.	
TIEMPO REPINTADO	3-6 MIN	
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	30-40 MIN	
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente	
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente	
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO		
CURADO	Evaporación / Oxidación	
SOLIDO POR PESO	34%	
SOLIDO POR VOLUMEN	26%	
FLEXIVILIDAD		
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos	Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	30 m2 /gl, 50 micras	Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe de estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa y moho, y pintura vieja o agrietada. Rellene fisuras con TROPICAL MASILLA NITRO, TROPICAL FLEX REX, para micro fisuras con TROPICAL SANDING SEALER dejar secar una hora. Lijar toda la superficie limpiar. Para aplicar acabado final.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Retirar y eliminar capas de Revestimientos anteriores, polvo, grasa, ceras etc.
Limpiar bien toda la superficie con un paño seco.
Proceder aplicar el producto recomendado para preparación de superficie.
PRIMERA MANO:
Diluir TROPICAL LACA NATURAL con TROPICAL THINNER TH- 900, TH-500 o TROPICAL THINER TH- 1000 en una proporción 2 partes de thinner y una parte de laca.
SEGUNDA MANO:
Diluir TROPICAL LACA NATURAL con THINNER TH-900, TH-500 O THINNER TH-1000 en una proporción 2 partes de thinner y una parte de laca.
IMPORTANTE:
En caso que la temperatura ambiente en que se va aplicar TROPICAL LACA NATURAL, sea menor a 26 °C con alta humedad atmosférica , se recomienda utilizar RETARDADOR TROPICAL agregándolo al galón, un 5% del total de la mezcla.

PRECAUCIONES:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 min. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: Use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar
- Excelente rendimiento
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Auto Nivelante

Pinturas Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.